

氧气阻隔涂层


Z307 barrier coating

- 保护内容物免受氧气侵害
- 氧气透过低于1.0 (ml/m²·day·atm)

用途

- 食品包装
- 替换装

构造



阻隔性能(上述结构)

涂布量		氧气透过率(OTR)
Z307 Anchor coating	Z307 barrier coating	65RH%
0.7g/m ²	0.6 g/m ² 30 µm x 1 次	0.5
0.7g/m ²	1.1 g/m ² 30 µm x 2 次	0.3
无	无	3000