

酸素透過を防ぎたい



EN



CN

Z307 バリアコート


Oxygen barrier coating
Z307 Barrier Coat

- 酸素から包材内容物を保護
- 酸素透過率: 1.0以下 (ml/m²·day·atm)

用途

- ・食品パッケージ
- ・詰め替え用パウチ

構造



バリア性能(上記構成)

塗布量		酸素透過率 (OTR)
Z307 アンカーコート	Z307 バリアコート	65RH%
0.7g/m ²	0.6g/m ² 30μm×1度	0.5
0.7g/m ²	1.1g/m ² 30μm×2度	0.3
無し	無し	3000