


# 高生物质含量的纸包装

## Q208 AQUASEAL® P

- 热封剂由 100% 可循环利用的生物质制成
- 适用于初级食品包装，对食品具有高度安全性
- 与可生物降解树脂OP清漆和油墨结合使用时，可增加包装中的生物质含量

## 构成



## 物性数据

涂工方法：凹印

	印刷次数	Dry 涂布量 (g/m <sup>2</sup> )	涂工面水分量(%)	热封强度 (N/15 mm)			
				120°C	140°C	160°C	180°C
Q208 AQUASEAL P	60 μ x 2 passes	6.0	Less than 6%	2.0	2.2	2.3	2.5
			7 to 8 %	2.8	3.2	3.4	3.5
			8 to 13 %	3.5	3.7	4.3	4.3

在热封过程中，需要控制表面的水分值。  
如果水分高于 7%，热封强度会更高

- ※使用 Lactips 生产的树脂
- 其主要成分是酪蛋白，在加工原料奶时的副产品
- 它具有生物降解性、水溶性和出色的气体阻隔性，用途广泛